

First Hit

End of Result Set

☐

L2: Entry 1 of 1

File: DWPI

May 28, 1986

DERWENT-ACC-NO: 1986-144898

DERWENT-WEEK: 200048

COPYRIGHT 2004 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Polymerising propylene! or higher 1-olefin, opt. with ethylene! - using catalyst system comprising soluble, stereo-rigid chiral transition metal cpd. and an aluminoxane

INVENTOR: BUSCHERMOH, M; KAMINSKY, W ; KULPER, K ; LUKER, H

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

CODE

HOECHST AG

FARH

PRIORITY-DATA: 1984DE-3443087 (November 27, 1984)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
<input type="checkbox"/> DE 3443087 A	May 28, 1986		013	
<input type="checkbox"/> JP 3088621 B2	September 18, 2000		005	C08F004/642
<input type="checkbox"/> EP 185918 A	July 2, 1986		000	
<input type="checkbox"/> AU 8550436 A	June 5, 1986		000	
<input type="checkbox"/> JP 61130314 A	June 18, 1986		000	
<input type="checkbox"/> ZA 8508990 A	June 11, 1986		000	
<input type="checkbox"/> ES 8605542 A	September 1, 1986		000	
<input type="checkbox"/> US 4769510 A	September 6, 1988		000	
<input type="checkbox"/> EP 185918 B	September 27, 1989	G	000	
<input type="checkbox"/> DE 3573265 G	November 2, 1989		000	
<input type="checkbox"/> CA 1264399 A	January 9, 1990		000	
<input type="checkbox"/> JP 95039432 B2	May 1, 1995		006	C07F017/00
<input type="checkbox"/> JP 07304812 A	November 21, 1995		005	C08F004/642

DESIGNATED-STATES: BE DE FR GB IT NL BE DE FR GB IT NL

CITED-DOCUMENTS:A3...198730; EP 128045 ; EP 129368

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DATE	APPL-NO	DESCRIPTOR
DE 3443087A	November 27, 1984	1984DE-3443087	
JP 3088621B2	November 26, 1985	1985JP-0263941	Div ex
JP 3088621B2	November 26, 1985	1994JP-0253954	
JP 3088621B2		JP 7304812	Previous Publ.
EP 185918A	November 18, 1985	1985EP-0114612	
JP 61130314A	November 26, 1985	1985JP-0263941	
ZA 8508990A	November 25, 1985	1985ZA-0008990	
ES 8605542A	November 25, 1985	1985ES-0549264	
US 4769510A	November 25, 1985	1985US-0801683	
JP 95039432B2	November 26, 1985	1985JP-0263941	
JP 95039432B2		JP 61130314	Based on
JP 07304812A	November 26, 1985	1985JP-0263941	Div ex
JP 07304812A	November 26, 1985	1994JP-0253954	

INT-CL (IPC): C07C 2/30; C07F 17/00; C08F 4/60; C08F 4/642; C08F 10/00

ABSTRACTED-PUB-NO: DE 3443087A

BASIC-ABSTRACT:

Olefins of formula $\text{CH}_2\text{:CHR}$, where R=1-10C alkyl, opt. mixed and opt. with ethylene, are polymerised at 50 to 200 deg. C in solvent, liq. monomer, or gas phase using as catalyst (I). (A) a sol., stereo-rigid chiral transition metal cpd. of formula (1). R'=linear 1-4C or cyclic 3-6C hydrocarbon gp., Me= transition metal of sub-gps. 4-6, Al, A2 each=mono- or polynuclear asymmetrical hydrocarbon gp. R1, R2 each=halogen or 1-6C alkyl, and (B) a linear aluminoxane of formula $\text{Al}_2\text{OR}''^4(\text{Al}(\text{R}'')\text{O})_n$ (2) or a cyclic aluminoxane (13pp)

ABSTRACTED-PUB-NO:

EP 185918B

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

A process for the preparation of polyolefins by polymerizing olefins of the formula $\text{CH}_2=\text{CHR}$ in which R=C1-C10-alkyl, on their own or as a mixture is appropriate mixed with ethylene, liquid monomers or in the gas phase at a temperature from -50 to 200 deg.C by means of a soluble transition metal compound and aluminoxanes, which comprises carrying out the polymerization in the presence of a catalyst system which is composed of a) ethylene-bis-(4,5,6,7-tetra hydroindenyl) zirconiumdichloride and b) a compound, containing aluminium, of the aluminoxane type of the formulae $\text{Al}_2\text{OR}_4(\text{Al}(\text{R})-\text{O})_n$ for a linear aluminoxane and $(\text{Al}(\text{R})-\text{O})_{n+2}$ for a cyclic aluminoxane in which n is an integer from 4 to 20 and R is a methyl or ethyl radical. (5pp)

US 4769510A

Polyolefins are prep'd. by polymerising olefins of formula $\text{CH}_2=\text{CHR}$ (where R is 1-10C alkyl) on their own or as a mixt., in solvents, liquid monomers or in the gas phase at -50 deg.C to 200 deg.C by means of a soluble transition metal cpd. and aluminoxanes.

Process comprises carrying out the polymerisation in the presence of a catalyst system which consists of: (a) ethylene-bis -(4,5,6,7-tetrahydroindenyl) -zirconium dichloride, and (b) a methyl aluminoxane of formula $\text{Al}_2\text{O}(\text{CH}_3)_4(\text{Al}(\text{CH}_3)\text{O})_n$, for a linear methyl aluminoxane, or $(\text{Al}(\text{CH}_3)\text{O})_{n+2}$ for a cyclic methyl aluminoxane, or

combinations, where n is 4-20.

ADVANTAGE - The polymers prepd. have a high degree of isotacticity and a narrow distribution of m.wt. (4pp)e

TITLE-TERMS: POLYMERISE POLYPROPYLENE HIGH OLEFIN OPTION POLYETHYLENE CATALYST
SYSTEM COMPRISE SOLUBLE STEREO RIGID CHIRAL TRANSITION METAL COMPOUND ALUMINOXANE

DERWENT-CLASS: A17

CPI-CODES: A02-A06C; A02-A07A; A04-G01A;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 0352S; 1892S

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0017 0073 0076 0079 0082 0085 0088 0091 0094 0097 0227 3151 2049 2051
2054 2066 3208 2465 2545 2586 0248 0250 0251 0255 0257 0258 0262 0264 0265 0269
0271 0272 0276 0278 0279 0290 0292 0293 2074 2085 2093 3209 2097 2108 2116 3210
2122 2123 0241 0242 3153

Multipunch Codes: 014 02- 034 041 046 050 051 052 053 054 07& 09& 09- 10& 10- 15&
17& 17- 18& 18- 19& 260 27& 278 279 28& 282 284 287 347 348 351 355 456 461 476 575
58& 583 586 589 59& 590 679 688 689 691 693 698 726 014 02- 034 041 046 047 050 051
052 053 054 07& 09& 09- 10& 10- 15& 17& 17- 18& 18- 19& 260 27& 278 279 28& 282 284
287 348 351 355 456 461 476 575 58& 583 586 589 59& 590 679 689 691 693 698 726

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1986-061980

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭61-130314

⑬ Int. Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 昭和61年(1986)6月18日

C 08 F 10/00
4/64

1 0 1

7167-4J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

⑮ 発明の名称 ポリオレフィンの製造方法

⑯ 特 願 昭60-263941

⑰ 出 願 昭60(1985)11月26日

優先権主張 ⑱ 1984年11月27日 ⑲ 西ドイツ(DE) ⑳ P3443087.3

㉑ 発 明 者 ウアルテル・カミンス ドイツ連邦共和国、ビンネベルク、ブツシュエーク、52
キー㉒ 発 明 者 クラウス・キユルベル ドイツ連邦共和国、ハンブルク 50、シュツツエンストラ
ーセ、26㉓ 発 明 者 マリア・ブツシエルメ ドイツ連邦共和国、ハンブルク 52、ユリウス・プレヒ
ーレ ト・ストラーセ、3㉔ 出 願 人 ヘキスト・アクチエン ドイツ連邦共和国、フランクフルト、アム、マイン(番地
ゲゼルシャフト 無し)

㉕ 代 理 人 弁理士 江崎 光好 外1名

最終頁に続く


明細書

1. 発明の名称 ポリオレフィンの製造方法

2. 特許請求の範囲

1). 式 $\text{CH}_2 = \text{CHR}$ (式中 Rは炭素原子数 1~10のアルキル基である。) で表されるオレフィンを単独でまたは相互の混合状態で、場合によってはエチレンとの混合状態で、溶剤、液状単量体または気相中で-50~200℃の温度のもとで可溶性遷移金属化合物およびアルミノキサン類によって重合することによってポリオレフィンを製造するにあたって、

a) 一般式



(式中、R³ は炭素原子数 1~4 の線状炭化水素残基または炭素原子数 3~6 の環状炭化水素残基であり、

A¹ および A² は単核または多核の非対称

炭化水素残基であり、その際 A¹ および A² は互いに異なっているまたは同じであってもよく、


R¹ および R² はハロゲン原子または炭素原子数 1~6 のアルキル基であり、その際 R¹ および R² は互いに異なっているまたは同じであってもよい。)

で表される立体的に固定したジルコン-キレート化合物および

b) 一般式



で表される線状アルミノキサンおよび



で表される環状アルミノキサン(両式中、nは4~20の数であり、そして Rはメチルまたはエチル基である。)なるアルミノキサン類のアルミニウム含有化合物

より成る触媒系の存在下で重合を実施することとを特徴とする、上記ポリオレフィンの製造方法。

2). 非対称炭化水素残基 A^1 、 A^2 がインデニル- または置換シクロペンタジエニル基である特許請求の範囲第 1 項記載の方法。

3) 重合を、エチレン- ビス-(4,5,6,7-テトラヒドロインデニル)-ジルコニウムジクロライドとメチルアルミノキサンとより成る触媒の存在下に実施する特許請求の範囲第 1 項記載の方法。

3. 発明の詳細な説明


本発明は、新規のチグラ-触媒系の利用下にプロピレンおよびより高級な 1-オレフィンとを重合する為の並びにプロピレンとエチレンまたはより高級な 1-オレフィンとを共重合する方法に関する。本発明は特にプロピレン単一- および共重合体を製造する方法に関し、その際重合を立体的に固定したジルコン- キレート化合物と酸素含有アルミニウムアルキル化合物より成る触媒系の存在下に実施する。

アイソタクチック度の高いポリプロピレンを製造する為、最近では特にいわゆる担持触媒

溶性触媒はエチレンおよびプロピレンの重合の際に確かに非常に高い活性を示すが、プロピレンの重合の場合には非常に僅かな立体特異性しか有していない生成物が得られる——即ち、全くアタクチック構造が主のポリプロピレンが得られる——。


本発明者は、プロピレンおよびより高級な他の 1-オレフィンを

a) 立体的に固定した、キレートである一般式




に相当するジルコン化合物および

b) 一般式



で表される線状アルミノキサンおよび




で表される環状アルミノキサン (両式中、 n は 4~20 の数であり、そして R はメチル- またはエチル基である。) なるアルミノキサン類のアルミニウム含有化合物

系が用いられる。この場合、遷移金属成分が例えばハロゲン化マグネシウム、電子供与体およびチタン化合物の相互を接触させることによって製造されそしてアルミニウムアルキルが活性剤として用いられる混合触媒が適している。この種の触媒は例えばドイツ特許出願公開第 22 30 672 号明細書およびヨーロッパ特許第 7061 号明細書に記載されている。これらの触媒系は高い活性を有し、このものを用いてアイソタクチック度が高く且つ 7~11 の広い分子量分布 M_w/M_n を有することに特徴のあるポリプロピレンが得られる。

可溶性のチグラ-触媒も公知である。例えばドイツ特許出願公開第 30 07 725 号および第 31 27 133 号明細書にビス-(シクロペンタジエニル)-ジルコニウム- アルキル- あるいは- ハロゲン- 化合物をオリゴマーのアルミノキサン類と組み合わせて使用して実施するポリオレフィンの製造方法が記載されている。これらの可

より成る触媒系の存在下で重合する場合に、アイソタクチック度が高く且つ分子量分布の狭い重合体が見出された。この触媒系はまた極めて活性が高い。本発明の方法で用いる触媒系の立体的に固定したキレートのジルコン化合物としては、線状または環状炭化水素残基をブリッジとして含有し且つ下記の構造式に相当する π - 結合した非対称の単核- または多核化合物が適する:



式中、 A^1 および A^2 は単核または多核の非対称炭化水素残基であり、その際 A^1 および A^2 は互いに異なってもまたは同じであっていてもよく、殊にインデニル- または置換シクロペンタジエニル基、特に 4,5,6,7-テトラヒドロ-1- インデニルであり、 R^3 は炭素原子数 1~4 の炭化水素残基または炭素原子数 3~6 の

環状炭化水素残基でありそして

R^1 および R^2 はハロゲン原子、殊にClまたは炭素原子1~6のアルキル基であり、その際 R^1 および R^2 は互いに異なっているまたは同じであってもよい。

特に有利なのは、エチレン-ビス-(4,5,6,7-テトラヒドロ-1-インデニル)-ジルコニウムジクロライドである。

光学的活性ジルコニウム化合物はラセミ化合物として用いる。しかし純粋のD-またはL-型も用いることができる。

有機アルミニウム系の触媒成分としては、一般式 Al_2OR_n ($Al(R-O)_n$) の線状アルミノキサンおよび $(Al(R-O)_n)_2$ の環状アルミノキサン——但し、両式中 n は4~20の整数でありそして R はメチル-またはエチル基、殊にメチル基である——を用いる。この種の化合物の製法は公知である。アルミノキサンは少なくとも6の重合度、殊に10以上のそれを有している

重合は-50~200℃、殊に-20~120℃の温度のもとで実施する。特に-20~+60℃の範囲が有利である。

得られる重合体の平均分子量は水の添加および/または温度の変更によって公知のように調整できる。低い温度のもとでは高分子量がそして高い温度では低分子量が達成される。

本発明の方法によって得られるポリオレフィンアイソタクチック度が非常に高いことに特徴がある。従来の方法で得られるポリプロピレン(アイソタクチック度のインデックスの測定方法については、エフ・クロース(F. Kloos), エッチ・ジイ・ロイゲリング(H. G. Leugering), ジャバック・マクロ・ローレンス・リブリンツ(JUPAC Macro Florence Reprints) 2, 479 (1980) 参照) は少なくとも2~7重量%の可溶性成分(炭化水素中で再結晶処理した後に測定)を含有しているのに、本発明の方法によれば、同じ方法で測定して実質的に1%より少な

ことが重要である。

単一重合体を製造する場合には単量体として式 $CH_2=CHR$ (式中、 R は炭素原子数1~10のアルキル基である。) のオレフィンを用いる。プロピレンを用いるのが特に有利である。共重合体を製造する場合には、上記のオレフィンを相互の混合状態でまたはエチレンとの混合状態で用いる。共重合体を製造する場合、単量体相互の比は広い範囲で変えることができる。特にエチレンも多量に、例えば50%より多い量と一緒に組み入れ重合することも可能である。共重合性単量体およびそれら相互の混合比の選択によって共重合体の性質を広い範囲で変えることができる。

重合は溶剤中、液状単量体中または気相中で実施する。溶剤中で重合をする場合には 10^{-4} ~ 10^{-1} mol/l のアルミノキサン濃度並びにアルミニウムとジルコニウムの原子比10:1~ 10^6 :1を用いた場合が有利である。

い可溶性成分しか含有していないポリプロピレンが製造される。従って本発明の方法で得られるポリプロピレンの99%以上は結晶質である。

本発明に従って製造されるポリオレフィンは更に、非常に狭い分子量分布に特徴がある。従来の方法で製造されるポリプロピレンは一般に7~11の範囲の分子量分布 M_w/M_n を有しているのに対して、本発明の方法で製造されるポリプロピレンは約2以下の分子量分布 M_w/M_n しか有していない。これによって射出成形の為、特に精密な部材等の製造の為の射出成形の為に特に適した重合体の性質像が得られる。

また本発明の方法で用いる触媒系は特に活性が高い。この触媒系の活性は例えば、シクロペンタジエニル-ジルコニウム化合物とアルミノキサンとを用いそしてアタクチック構造のポリプロピレンを得る触媒よりも優れている。

実施例 1

a) メチルアルミノキサンの製造

44.3g の $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 16 \text{H}_2\text{O}$ (0.056mol: 1mol の H_2O に相当する) を 250ml のトルエンに懸濁させ、50ml のトリメチルアルミニウム (0.52mol) と混合しそして 20℃ のもとで反応させる。30 時間の反応時間の後に約 0.9mol のメタンが発生する。次いで溶液から固体の硫酸アルミニウムをろ去する。トルエンを除くことによって 19.7g のメチルアルミノキサンが得られる。収率は理論値の 63% である。氷点降下法でベンゼン中で測定される平均分子量は 1,170 である。

平均オリゴマー重合度は約 16 である。

b) エチレン-ビス-(4,5,6,7-テトラヒドロインデニル)-ジルコニウムジクロライド

製造は、ジャアナル・オブ・オルガノメタリック・ケミストリー (Journal of Organometallic Chemistry)、332(1982) 第 245/246 頁のエチレン-ビス-(4,5,6,7-テトラヒドロインデニル)-チタンジクロライドについ

のもとで 4,750kg(PP)/mol(Zr)・時である。

アタックチックポリプロピレン (APP) の含有量は 1.0% (130℃ での高沸点ベンジン留分中での可溶性成分) である。1,2,4-トリクロルベンジン中 135℃ にて GPC-測定にて 1.9 の M_w/M_n が得られる。

実施例 2

実施例 1 における如く実施する。但し 15℃ の温度のもとで重合をする。170 分の重合時間の後に 26.7g のアイソタクチックポリプロピレンが得られる。活性は 54,000 の M_n のもとで 2880 kg(PP)/mol(Zr) である。APP-測定では 0.7% の成分が測定された。 M_w/M_n -値は 2.0 である。

実施例 3

実施例 1 における如く実施する。重合温度は 0℃ である。重合時間は 255 分である。この時間の後に 1.5g のアイソタクチックポリプロピレンが得られる。活性は 134,000 の M_n のもとで

での記載と同様に行う。

c) 重合

加熱され数回アルゴンでフラッシュ洗浄された 1ℓ のガラス製オートクレーブに、20℃ に温度調整しながら 330ml の無水トルエン、16 の平均オリゴマー度の 360mg のメチルアルミノキサン並びに 3.3×10^{-6} のラセミ体のエチレン-ビス-(4,5,6,7-テトラヒドロインデニル)-ジルコニウムジクロライドを装入する。この溶液中で 70dl のプロピレンが速やかに縮合され、その際二三分間後にこの混合物は濁る。この場合 3.1bar の圧力が 2 時間後に 1.5bar に低下する。次に重合を、過剰の単量体をエタノールの添加下に吹き除くことによって終了する。触媒の残りは Hcℓ 溶液と一緒に攪はんすることによって除きそして重合体を次いで吸引濾過し、60℃ のもとで重量が一定になるまで乾燥する。白色の粉末状アイソタクチック-ポリプロピレンの収率は 31.3g であり、従って活性は、41000 の M_n の

880kg(PP)/mol(Zr)・時 である。 M_w/M_n -値は 2.6 である。APP-測定では 0.2% が測定された。

実施例 4

実施例 1 における如く実施する。但し -10℃ の温度のもとで重合する。270 分の重合時間の後に 4.5g のアイソタクチックポリプロピレンが得られる。活性は 300kg(PP)/mol(Zr)・時であり、 M_n は 280,000 である。GPC-測定では M_w が 305,000 でそして M_n が 116,000 である。これは 2.6 の M_w/M_n -値に相当する。APP-測定では 0.2% の可溶性成分が測定される。

実施例 5

実施例 1 における如く実施する。但し 40℃ の温度のもとで重合する。150 分の後に 34.8g の重合体が得られる。この内の 7.5g の低分子量ワックス成分がトルエンに溶解する。活性は 12,000 の M_n のもとで 4150kg/mol(Zr)・時である。GPC-測定ではトルエン不溶性成分の M_w/M_n -値 1.6 が得られる。

実施例 6

実施例 1における如く実施する。但しプロピレンの替わりに70mlの1-ブテンを縮合しそして-10℃のもとで重合する。330 分の後に重合を中止し、生成物をHCl 溶液で洗浄しそして溶剤を除く。得られるポリブテンは30℃の上の温度のもとでトルエンに溶解する。収率は9.1gであり、これから500Kg(PB)/mol(Zr)・時の活性が判る。

実施例 7

実施例 1における如く実施する。但し210mgのメチレンアルミノキサンおよび 10^{-6} molのジルコン化合物しか用いない。次いで70mlのプロピレンを縮合しそしてエチレンを0.3barの過剰圧まで圧入する。重合時間は25℃のもとで60分である。後処理は実施例 5における如く行う。エチレン- およびプロピレン単位より成る32.2gの共重合体を得られる。この場合プロピレン配列はアイソタクト構造の結合をしている。

実施例 8


実施例 7における如く実施する。但しジルコン量は 8.3×10^{-7} molでありそして15mlのプロピレンを縮合しそしてエチレンを5.5barの過剰圧まで圧入する。重合時間は30℃のもとで10分である。後処理は実施例 5における如く行う。エチレン- およびプロピレン単位より成る9.4gの共重合体を得られる。

実施例 9および比較例 A

1000mlの実験室用オートクレーブに750mlの蒸留ベンジン(沸点範囲 100~120℃)を最初に導入する。溶剤を10オングストロームの分子フルイで乾燥し、次いで乾燥したアルゴンでフラッシュ洗浄する。この溶剤を6barの乾燥窒素ガスの雰囲気下でプロセス温度に加熱する。この場合窒素ガスは三回交換する。

不活性ガス流中で500mgのメチルアルミノキサン(MAO)を添加して、 1.1^{-2} molの活性剤濃度とする。次いでTi-あるいはZr-化合物の溶液

を加える。その際の反応器中の触媒濃度は第2表に示した。8barのエチレンを5分間の間に攪はん(750回転/分)下に圧入する。2時間の重合時間の後に表に記した量のポリエチレンが得られる。結果を比較対称表2に総括掲載する。



比較対称表 1

実施例 番号	重合体	重 合 温度 (°C)	合 時間 (分)	収 率 (g)	活 性 Kg/mol (Zr) · 時	A P P - 測 定		GPC	
						(%) 結 晶	(%) 可 溶 成 分	M_w/M_n	M_n
1	PP	20	120	31,3	4750	99,0	1,0	1,9	41000
2	PP	15	170	26,7	2880	99,3	0,7	2,0	54000
3	PP	0	255	12,5	880	99,8	0,2	2,4	134000
4	PP	-10	270	4,5	300	99,75	0,25	2,6	280000
5	PP	40	150	27,3	4150			1,6	12000
6	PB	-10	330	9,1	500				
7	PP/PE	25	60	32,2	32300				
8	PP/PE	30	10	9,4	67900				

比較対称表 2

実施例 (比較 例) 番号	実験番号	触媒	使用濃度 (mol / l)	MAO-濃度 (mol / l)	重合温度 (°C)	重 量 (g)	K Z A g(PE)/mol 時 · bar
A	1	1	2,6-6	1,1-2	50	4,8	116
	2	1	7,8-6	1,1-2	50	10,3	83
	3	1	2,6-6	1,1-2	60	2,0	48
	4	1	2,6-6	1,1-2	70	1,4	35
	5	1	1,6-7	1,1-2	85	0,3	133
	6	1	7,3-7	1,1-2	85	0,7	58
	7	1	4,0-6	1,1-2	85	1,7	27
9	8	2	1,4-7	1,1-2	50	2,2	980
	9	2	1,4-7	1,1-2	60	6,7	2990
	10	2	1,4-7	1,1-2	70	18,9	8438
	11	2	1,4-7	1,1-2	80	44,6	19900
	12	2	1,5-7	1,1-2	85	83,5	34790

1= エチレン-ビス-インデニル-チタンジクロライド

2= エチレン-ビス-インデニル-ジルコニジクロライド

MAO=メチルアルミノキサン

第 1 頁の続き

⑫ 発 明 者

ハルトムート・リュツ
ケル

ドイツ連邦共和国、ハンブルク 65、ヒンテル・デン・タ
ンネン、18